

Технический паспорт

Укрывное масло для внутренних и наружных работ
6008-1

Улучшает внешний вид древесины с помощью высококачественного состава DENALT. Усовершенствованные добавки помогают материалу глубже проникнуть в древесину, обеспечивая исключительную долговечность без трещин и шелушения.

- Подходит для горизонтальных и вертикальных поверхностей.
- Масло и грунт за один шаг.
- Технология защиты от УФ-излучения защищает дерево от растрескивания и старения.
- Создает водоотталкивающий барьер.
- Содержит новейшие противогрибковые добавки.
- Подходит для многих пород древесины.



ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ:

Необработанная или предварительно окрашенная древесина.

ПОДГОТОВКА ДРЕВСИНЫ:

Чистая древесина (новая).

Ранее обработанная древесина должна быть чистой и сухой.

Чтобы правильно подготовить древесину к окрашиванию,

Следуйте этим рекомендациям:

- 1 Если древесина была ранее окрашена используйте удалитель старого лакокрасочного покрытия DENALT EN 6200, либо Очиститель Кондиционер DENALT EN 6100.
2. Отшлифуйте поверхность абразивом P-100. Удалите пыль от шлифования строительным пылесосом, Или промойте струей воды и высушите.
3. Материал наносите не позднее недели после подготовки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Нанесите первый тонкий слой в направлении волокон Древесины Качественной кистью, некоторые породы могут проявить танин после Первого слоя. Нанесите второй слой в течении 2-4 часов, он выровняет финиш. Нанесите равномерно и убедитесь, что состав Хорошо проникает. Держите края влажными, чтобы избежать нахлеста. Пропитайте все щели и срезанные концы, если можно со всех сторон. На вертикальные поверхности наносите снизу-вверх, чтобы избежать разводов.

Хорошо перемешать до и во время нанесения.

Не наносите на слишком влажную поверхность.

Не наносите под прямыми солнечными лучами или если в Ближайшие 8 часов ожидается дождь.

СУШКА:

Легкое движение возможно через 24 часа. Если температура Ниже 20С или высокая влажность, время сушки увеличится. Перед нанесением убедитесь, что дождя не ожидается в течение 12 часов после нанесения.

ГАРАНТИЯ:

Мы подтверждаем, что наша продукция имеет высокое качество И информация, указанная в этом документе, предоставлена Добросовестно. Однако, поскольку мы не контролируем условия Нанесения и подготовку поверхности, гарантия на этот продукт Ограничена его покупной стоимостью.

УТИЛИЗАЦИЯ ОСТАТКОВ:

Используйте все содержимое или утилизируйте его надлежащим образом, связавшись с организациями по утилизации в вашем Регионе или верните его своему дилеру, который утилизирует Его надлежащим образом.

НАНЕСЕНИЕ:

Важно соблюдать указанную напротив норму нанесения, чтобы сохранить хорошую укрывистость. Эти данные могут варьироваться в зависимости от пористости и текстуры.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Используйте теплую проточную воду.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Рекомендации применимы в большинстве случаев. Однако они могут не охватывать определенные условия, методы нанесения Или специальные поверхности. Если вы не уверены, обратитесь К продавцу или сделайте пробный выкрас на поверхности.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Используйте этот продукт только по его назначению.

Не разбавляйте продукт водой.

Используйте специальную одежду при проведении окрасочных Работ.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:

При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	Матовый, 0-2 (при 60грд)
ФОРМУЛА	2 в 1 (масло и грунт)
ОБЪЕМ(ТАРА)	Кварта и галлон
СОВМЕСТИМОСТЬ	Универсальный, без ЛОС
СОСТАВ	Акрил армированный уретаном
ПИГМЕНТ	Диоксид Титана
РАСТВОРИТЕЛЬ	Фильтрованная вода
Время высыхания при 20°C	На отлип – 1 час
до 50% НР	Нанесение следующего слоя – 4 часа Легкая нагрузка через – 24 часа Интенсивная нагрузка через – 72 часа
ПОКРЫТИЕ	40-45 кв.м с 3,78л
СОДЕРЖАНИЕ (ЛОС)	>100гр./л
Твердые вещества по объему	32% ± 1
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	Валик, Искусственная кисть, Краскопульт 0.015-0.017 (1,500-2,500 psi)
Температура поверхности	минимальная +10°C (50°F) Максимальная +30°C (86°F)
Рекомендуемый эффект	Должен проникнуть
ПРОЦЕСС СПЛОЧЕНИЯ	Слиание
ВЯЗКОСТЬ	92 ± 2 КУ
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	Беречь от замерзания
ТОЧКА ВОЗГОРАНИЯ	Н/Д
ВЕС 3,78л	5.36 кг.