

SCHEMA TECNICA – ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

REV 00 of 02.05.2022



PRO – OL4018 HARDWAX HYBRID OIL

1) Codice \ Кодировка: OL4018XXXX.XX	2) Descrizione \ Описание: Olio fondo-finitura spruzzabile a media-lenta essiccazione ad effetto naturale vellutato-setoso. Trattamento a base di oli naturali rinforzati con resine di qualità per la finitura in una o due mani di manufatti in legno da interni. Натуральное самогрунтующее масло с глубоким матовым шелковистым эффектом. Изготовлено на основе натуральных масел, применяется для отделки в один или два слоя предметов интерьера из древесины.
--	---

3) Caratteristiche principali del prodotto \ Основные характеристики продукта:	
<ul style="list-style-type: none">• Adatto per legni duri e teneri \ Подходит для твердой и мягкой древесины• Pronto all'uso \ Готов к применению• Certificazione A+ francese per le emissioni \ Французский сертификат A+ по наличию летучих органических соединений	<ul style="list-style-type: none">• Certificazione EN71.III sicuro per giocattoli per bambini \ Сертификат EN71.III для отделки детской мебели и игрушек

4) Campi di utilizzo \ Диапазон использования: Finitura di pavimenti, porte, finestre, battiscopa ed altri oggetti in legno da interni. Отделка полов, дверей, окон, плинтусов и других предметов интерьера из дерева.

5) Applicazione \ Нанесение:			
Pennello \ Кисть	Spruzzo \ Краскопульт	Rullo \ Валик	Velatrice \ Лаконолив
Rullo industriale \ Вальцы			

6) Caratteristiche chimico-fisiche \ Физико-химические свойства (20 °C):	
Aspetto \ Внешний вид	: liquido \ Жидкость
Odore \ Запах	: Inodore \ Без запаха
Residuo solido \ Сухой остаток $\pm 2\%$: 51,45 $\pm 2\%$
Densità volumetrica \ Плотность $\pm 2\%$: 0,88 ± 2 g/cm ³
Visc. prodotto \ Вязкость (DIN4, sec., ± 5)	: 60 ± 2 sec.

7) Caratteristiche applicative \ Характеристики нанесения (20 °C):	
Spessore per mano \ Толщина слоя (gr./m ²)	: 60-80 g/m ² , a seconda di assorbimento del legno \ В зависимости от скорости впитываемости
Numero di mani consigliate \ Количество слоёв	: 1 - 2
Pulizia e diluizione \ Разбавление	: TH4932

8) Essiccazione \ Сушка (20 °C, R.U. 45-65.%):			
Fuori impronta \ На отлив	: 4-6 ore \ часов	Fuori polvere \ От пыли	: 2 ore \ часа
Essiccazione \ Полная сушка	: 24-48 ore \ часов	Sovrapplicabile \ До перекрытия	: 12-24 ore \ часа

9) Preparazione del substrato \ Подготовка субстрата :	
Pulire la superficie da eventuale olio, grasso, sporco, polvere. Preparare il substrato da trattare con carteggiatura con grana 150 - 180.	

BORMAPRO

BORMAPRO

Очистите поверхность от масел, жира, грязи и пыли. Подготовка субстрата производится шлифованием абразивом зернистостью 150–180.

10) Suggestimenti \ Рекомендации:

Se necessario, carteggiare prima di applicare la seconda mano con carta abrasiva grana 220-240.
При необходимости, перед нанесением второго слоя произведите шлифовку абразивом 220-240.

11) Confezioni \ Упаковка:

OL4018XXXX.5	: Lt.5
OL4018XXXX.10	: Lt.10
OL4018XXXX.20	: Lt.20

12) Modalità stoccaggio \ Хранение:

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Tenere lontano da calore, fiamme, scintille e altre fonti di combustione. Il prodotto ha un tempo di conservazione di 12 mesi dalla data di produzione, nel contenitore originale.

Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте, в закрытой таре. Беречь от тепла, пламени, искр и других источников воспламенения. Продукт имеет срок годности 12 месяцев с даты производства, в оригинальной упаковке.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre migliori attuali conoscenze. Non devono perciò intendersi come garanzia di proprietà specifiche o assunzione di responsabilità. Per ogni eventuale argomento non trattato in questa scheda tecnica si consiglia di consultare il nostro laboratorio. Tutti i cicli e prodotti proposti si intendono applicati su supporti dimensionalmente stabili, con legni in condizione di preparazione ottimale (stagionatura, umidità, ecc.). La presente scheda sostituisce tutte le eventuali precedenti.

Информация, представленная в данной документации, основана на наших знаниях. Они не могут рассматриваться как гарантия или принятие на себя обязательств. По любому аргументу, не рассмотренному в этом техническом листе, звоните в нашу службу технической поддержки. Все указанные циклы отделки предназначены для субстрата со стабильными размерами, подготовленного в оптимальных условиях. (погодные условия, влажность и т.д.). Этот лист заменяет все предыдущие.