

SCHEDA TECNICA – ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

REV 01 of 01.10.2021

**2K ACR BASE COAT PRO8064**

Fondo acrilico, trasparente

Прозрачный акриловый грунт

1) Codice \ Кодировка: FA8064TR00.XX	2) Descrizione \ Описание: Fondo acrilico trasparente a due componenti, non ingiallente Прозрачный 2х компонентный акриловый грунт, не желтеющий
--	---

3) Caratteristiche principali del prodotto \ Основные характеристики продукта:	
<ul style="list-style-type: none"> Alta copertura \ Хороший сухой остаток Rapidità essiccazione \ Быстро сохнет Ottima distensione \ Отлично растекается 	<ul style="list-style-type: none"> Elevata elasticità \ Высокая эластичность Non ingiallente \ Не желтеет Alta trasparenza \ Высокая прозрачность

4) Campi di utilizzo \ Диапазон использования:
Particolarmente indicato per la preparazione di base di pannelli e manufatti pregiati in legno. Рекомендуется в качестве базового покрытия для открыто-пористой отделки, и отделки высококачественной мебели.

5) Applicazione \ Нанесение:
Пневматический краскопульт

6) Caratteristiche chimico-fisiche \ Физико-химические свойства (20 °C):	
Aspetto \ Внешний вид	: liquido \ жидкий
Colore \ Цвет	: paglierino \ молочный
Residuo solido \ Сухой остаток (peso \ weight, +2%)	: 30%
Pot-life \ Жизнеспособность смеси	: 3 часа
Densità volumetrica \ Плотность (Kg./dm ³ , +2%)	: 0,90 Kg./dm ³
Viscosity prodotto in latta \ Поставочная вязкость (DIN 6, sec., +2)	: 27 сек.
Vx miscela all'applicaz. \ Вязкость смеси (DIN 4, sec., +3)	: 14 сек.

7) Componente B e catalisi \ Компоненты:	% peso \ по весу	% volume \ по объёму
CAC8061.XX	10	10

8) Caratteristiche applicative \ Характеристики нанесения (20 °C):	
Spessori applicati per mano \ Толщина слоя (gr./m ²)	: 120-160 gr./m ² , film umido \ вес мокрого слоя
Numero mani consigliate \ Количество слоёв	: fino a 3 \ не более 3
Intervallo tra le mani \ Время между слоями	: 30-60 мин.

9) Essiccazione \ Сушка (20 °C, R.U. 45-65%):			
Fuori polvere \ От пыли	: 10-15 мин.	Accatastabile \ До складирования	: 12 часов
Fuori impronta \ На отлип	: 30 мин	Essiccazione \ Полная сушка	: 24 часа
Carteggiabile \ До шлифовки	: 12 часов.		

10) Essicc. in tunnel \ Сушка в туннеле (U.R. 45-65%):	Temperat.	Tempo \ Time
Flash off \ Обдув	30 °C	20 мин.

BORMAPRO**ВОРМАПРО**

11) Prepar. della miscela \ Приготовление смеси:	% peso \ по весу	% volume \ по объёму
FA8064TR00.XX	100	100
CAC8061.XX	10	10
US 0700/00	50	50
----- miscelare bene \ тщательно перемешать -----		

12) Preparazione del substrato \ Подготовка субстрата:
 Carteggiare il grezzo con carta a grana 180-220. \ Тщательная шлифовка абразивом P180-220.

13) Cosa fare in caso di \ Советы:
 В зависимости от размеров окрашиваемого субстрата, рекомендуется произвести подбор нужной вязкости материала путём уменьшения или увеличения количества разбавителя.

14) Confezioni \ Упаковка:

FA8064TR00.XX	: L.20 / 5 / 1
CAC8061.XX	: L.10 / 2,5 / 0,5

15) Modalità stoccaggio \ Хранение:
 Il fondo ACR trasparente universale ed i suoi catalizzatori non sono soggetti a scadenza se conservati in luogo fresco (20°C) e nei contenitori originali. Dopo l'uso, richiudere accuratamente i contenitori.
 Данный продукт и его компоненты не имеют срока годности, при условии что они хранятся в прохладном месте в оригинальной и запечатанной упаковке. После использования закройте контейнеры.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre migliori attuali conoscenze. Non devono perciò intendersi come garanzia di proprietà specifiche o assunzione di responsabilità. Per ogni eventuale argomento non trattato in questa scheda tecnica si consiglia di consultare il nostro laboratorio. Tutti i cicli e prodotti proposti si intendono applicati su supporti dimensionalmente stabili, con legni in condizione di preparazione ottimale (stagionatura, umidità, ecc.). La presente scheda sostituisce tutte le eventuali precedenti.

Информация, представленная в данной документации, основана на наших знаниях. Они не могут рассматриваться как гарантия или принятие на себя обязательств. По любому аргументу, не рассмотренному в этом техническом листе, звоните в нашу службу технической поддержки. Все указанные циклы отделки предназначены для субстрата со стабильными размерами, подготовленного в оптимальных условиях (погодные условия, влажность и т.д.). Этот лист заменяет все предыдущие.